

Cerbero Base

ZÁKLADOVÁ JEDNOSLOŽKOVÁ IMPREGNACE MIKROCEMENTOVÝCH STĚREK

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ - REVIZE 2.11.2020

Cerbero Base je jednosložková akrylátová impregnace na vodní bázi. Cerbero Base je bezbarvý, UV stabilní a nežloutnoucí. Cerbero Base je doporučeno aplikovat před aplikací Cerbero Sealeru kvůli zlepšení jeho adheze a zvýšení odolnosti vůči vodě a alkáliím.

Vlastnosti

- Jednosložková akrylátová impregnace na vodní bázi
- Aplikace pomocí nízkotlakého postřiku, Shorty / Longy aplikátoru nebo pomocí mikroválčkového válečku
- Nízké množství VOC
- UV stabilní, nežloutnoucí
- Zajišťuje adhezi Cerbero Sealeru
- Zvyšuje odolnost proti vodě a chemickým látkám
- Také jako penetrace pod stěrky Ercole a Microbond

Použití

Cerbero Base se používá jako základová impregnace pod Cerbero Sealer. Je možné jej použít také jako penetraci podkladů před aplikací mikrocementových stěrek Ercole a Microbond.

Technické vlastnosti

Spotřeba ⁽¹⁾	100 - 120 g/m ²
Balení	1 kg, 5 kg
Vzhled	Mléčně bílá kapalina, lesklý vzhled po vyzrání
Zápach	Charakteristický
Doba použitelnosti ⁽²⁾	12 měsíců
Přetíratelnost bez broušení	2-3 h
Doba zrání ⁽³⁾	24 h

(1) Spotřeba závisí na pórovitosti podkladu.

(2) Uchované v originálních a uzavřených obalech při teplotě mezi 10° C a 25° C.

(3) Při 20°C a 65% RH.

Aplikace

Povrch musí být dokonale zpevněný, strukturálně jednotný, suchý, zbavený nečistot, mastnoty a předchozích ošetření, které by mohly bránit adhezi.

Před použitím produkt promíchejte nebo protřepejte.

Standardní skladba impregnací: 2x Cerbero Base a 2x Cerbero Sealer. Přesnou doporučenou skladbu na jednotlivé plochy naleznete v aplikačním manuálu viz odkaz na konci tohoto listu.

Aby bylo docíleno homogenní vrstvy, doporučujeme první vrstvu Cerbero Base nastříkat na povrch pomocí nízkotlakého postřikovače (max. 5 barů). Ihned poté Cerbero Base do povrchu zapravte aplikátorem Shorty / Longy nebo mikroválčkovým válečkem (délka vlasu cca 14 mm).

Z důvodu docílení vyšší stability aplikace doporučujeme první vrstvu Cerbero Base (zvláště u větších ploch) naředit až do poměru 1:1 s vodou.

Po 2 hodinách, jakmile je povrch suchý na dotek, pokračujte druhým nátěrem. Druhou vrstvu Cerbero Base neředte a aplikujte přímo mikroválčkovým válečkem s délkou vlasu cca 14 mm.

Vyvarujte se aplikace nadměrného množství Cerbero Base a zabraňte tvorby kalužin.

Aplikujte Cerbero Sealer včas a podle správných metod popsanych v souvisejícím technickém listu.

Upozornění

Výrobky Ecobeton lze aplikovat, pokud je povrchová teplota vyšší než 5° C a teplota vzduchu mezi 10° C a 40° C. Vyvarujte se aplikace pokud se očekávají nepříznivé klimatické podmínky během doby schnutí / zrání (vítr, zvýšená prašnost, déšť, mráz, ...).

Přečtěte si bezpečnostní list materiálu, který je k dispozici na: www.microbond.cz nebo www.ecobeton-czech.com

Poznámka:

Informace obsažené v technickém listu odpovídají našim současným znalostem.

Výrobky jsou nejvyšší kvality a jednotné v rámci výrobních tolerancí. Vzhledem k tomu, že při používání produktu není prováděna žádná kontrola, není výslovně uvedena ani předpokládána žádná záruka, pokud jde o účinek tohoto užívání, a žádná přímá či nepřímá odpovědnost výrobce se nepředpokládá. Kupující a uživatelé jsou vyzváni, aby před aplikací provedli vlastní test.

Výrobce Ecobeton Italy s.r.l. je společnost, která je certifikována systémem environmentálního managementu ISO 14001.

ecobeton

Ecobeton Czech Republic s.r.o.
Dobrovského 4
612 00 Brno, Česká republika

T +420 514 514 941
E info@microbond.cz
I www.microbond.cz
www.ecobeton-czech.com

Pro více informací navštivte web:

www.microbond.cz

e-mail pro technickou podporu:

support@microbond.cz



Aplikační manuál:
<https://bit.ly/ecobeton-manual>